



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955) 608-601  
mail: acgk@sibcem.ru  
www.angcem.ru



## ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н

ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00797/23

срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 351

Отгружена 18.10.2024 №60080447  
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,024

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие

3 месяца, МПа 531

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 26

Нормальная плотность цементного теста, % 24,75

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эф}$ , Бк/кг, 15±4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В. Загородникова