



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 8445

ГОСТ 7566-2018 3.1

Грузоотправитель Россия, Публичное акционерное общество "Ачинский металлургический завод" 456010, Челябинская обл. г. Аси, ул. Мира, 9	Грузополучатель: 664000, г. ИРКУТСК, МЕХКОЛОН-И ТЕР. 17, кв. 3, ИП ДОМАШЕВСКИЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ ОКПО 0190753341 Вагон/Платформа 54156070	НТД на сортамент: ГОСТ 19903-2015 НТД на металлопродукцию: ГОСТ 14637-89 НТД на химический состав: ГОСТ 380-2005
		Дата выписки сертификата: 21.07.2023г Приказ № ЗП-455288

Прокат толстолистовой горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества

Лист 1 Кол-во листов 1

№ п/п	Марка стали, категория	№ Плавки	№ Партии	Размеры, мм			Кол-во листов	Масса, т "ТМ"	Масса, т "ТМ" одного листа	Форма раскроя	Точность прокатки	Плоскостность	Вид кромки
				толщина	ширина	длина							
1	СТЗСП, 5 св	232891	13626	12,0	1500	6000	21	17,892	0,852	IV	Б	ПУ	О
2	СТЗСП, 5 св	232874	13970	12,0	1500	6000	18	15,336	0,852	IV	Б	ПУ	О
							Итого:	33,228					
3	СТЗСП, 5 св	232918	13694	20,0	1500	6000	6	8,568	1,428	IV	Б	ПУ	О
4	СТЗСП, 5 св	232874	13947	20,0	1500	6000	4	5,712	1,428	IV	Б	ПУ	О
							Итого:	14,280					
5	СТЗСП, 5 св	232918	13695	25,0	1500	6000	6	10,710	1,785	IV	Б	ПУ	О
6	СТЗСП, 5 св	232920	13697	25,0	1500	6000	2	3,570	1,785	IV	Б	ПУ	О
7	СТЗСП, 5 св	232874	13951	25,0	1500	6000	4	7,140	1,785	IV	Б	ПУ	О
							Итого:	21,420					
							Всего:	66,928					

№ п/п	№ Плавки	Химический состав x 100									
		C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	N
1	232891	15	42	17	1,5	0,9	16	16	12	0,5	0,8
2, 4, 7	232874	16	42	19	1,2	0,6	10	11	12	0,4	0,8
3, 5	232918	15	42	18	1,0	0,6	11	15	17	0,5	0,9
6	232920	16	43	19	1,7	1,0	12	18	17	0,5	0,8

№ п/п	№ Партии	Временное сопротивление, Н/мм ²	Механические свойства						
			Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость после механического старения, Дж/см ²		Ударная вязкость KCU при -20С, Дж/см ²	Ударная вязкость KCV при 20С, Дж/см ²	Изгиб
1	13626	450; 455	295; 300	31; 32	61; 64; 68; 72; 77; 83		57; 60; 64; 68; 72; 78	60; 66; 69; 72; 75; 78	уд; уд
2	13970	445; 450	300; 305	32; 33	66; 69; 74; 78; 83; 89		58; 61; 65; 69; 73; 79	57; 64; 67; 69; 72; 75	уд; уд
3	13694	435; 440	280; 285	31; 32	66; 70; 74; 79; 84; 90		54; 57; 61; 64; 69; 74	70; 78; 81; 85; 88; 92	уд; уд
4	13947	435; 440	290; 295	32; 33	61; 64; 68; 72; 77; 83		59; 62; 66; 70; 75; 80	58; 65; 68; 71; 74; 76	уд; уд
5	13695	435; 440	280; 285	31; 32	66; 69; 73; 78; 83; 89		54; 57; 61; 65; 69; 74		уд; уд
6	13697	445; 450	280; 285	30; 31	53; 56; 59; 63; 67; 72		57; 60; 64; 68; 72; 77		уд; уд
7	13951	435; 440	280; 285	31; 32	63; 67; 71; 75; 80; 86		58; 62; 65; 69; 74; 79		уд; уд

Примечание: «ТМ»-поставка по теоретической массе; «ФМ»-поставка по фактической массе; св- гарантия свариваемости. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на присвоенный номер сертификата качества.

Контроль ОТК Олишва Т.А.
Ст. контроль ОТК Салеев А.О.

Передан через Диадок 25.07.2023 07:39
GMT+03:00
104f5143-9186-4add-b01f-477a4663ec5a
Страница 1 из 2

