



ООО «Ачинский Цемент»

662153, Красноярский край, Городской округ г.Ачинск, г Ачинск,
тер. Южная Промзона, кв-л 12-й, стр. 1
тел. 8(39151)69401, тел/факс 8(39151)69401, e-mail: infocement@acpl.ru



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 1 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01247/25
Срок действия с 02.12.2025 по 01.12.2026

Класс прочности	42,5
-----------------	------

Партия 14

Дата отгрузки 24.01.2026

Транспортное средство 63242648; 64183957

Наименование показателя	Регламентированные значения согласно НД	Фактические значения
Физико-механические и химические показатели цемента		
Нормальная густота цементного теста, %	не нормируется	27.80
Начало схватывания, мин	не ранее 60 мин	270
Конец схватывания, мин	не нормируется	330
Группа по эффективности пропаривания	более 27,0 (1 группа эффективности)	1
Прочность цемента на сжатие в возрасте 28 суток (среднее значение за предшествующие 3 мес.), МПа	не менее 42,5/ не более 62,5	55.9
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	не нормируется	2.0
Содержание вспомогательных компонентов, %	0-5	0
Добавка специальная (интенсификатор помола InCem E1000), % (сухое состояние)	не более 0,2	0
Признаки ложного схватывания	не нормируется	нет
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	50+-5
Химико-минералогические показатели клинкера		
Трехкальциевый силикат (C3S), %	(C3S+C2S) не менее 2/3 массы клинкера	68
Двухкальциевый силикат (C2S), %	(C3S+C2S) не менее 2/3 массы клинкера	11
Трехкальциевый алюминат (C3A), %	не нормируется	5
Четырехкальциевый алюмоферрит (C4AF), %	не нормируется	13
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/ SiO2), %	не менее 2,0	3,06
Гарантия изготовителя-соответствие цемента требованиям стандарта 60 суток с даты отгрузки без доступа влаги		
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 1 42,5Н ГОСТ 31108-2020 производства ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" пожаро- и взрывобезопасен		
Дополнительная информация:		

Начальник лаборатории и ОТК

Начальник лаборатории
и ОТК

Трифонова О.Н.