



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ

Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н

ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01072/24

срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия № 134

Отгружено 08.06.2025 № 55098339
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %
0,020

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие
3 месяца, МПа 52,1

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,2

Нормальная плотность цементного теста, % 29,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) нет

Удельная эффективность естественных радионуклидов А_{эф}, Бк/кг 69±9

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения
в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И.Загородникова Т.В.Загородникова