



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00004033Т от 29.01.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrium-n.ru



Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретическая масса пакета, тн
1	352564A(19756)/152	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-1003.2.1-080	5	36	3,897
2	852A(19918)	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-1003.2.1-027	12	36	3,897
3	152600A(18440)	Труба профильная 50*50*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-1450.2.1-033	3	132	3,414
4	153625A(25199)	Труба профильная 50*50*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-1450.2.1-033	2	132	3,414
5	353427A(25186)/193	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 3сп	K2-1451.2.1-015	5	140	3,612
6	625A(25199)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 3сп	K2-1451.2.1-023	4	140	3,612
7	152804A(22805)	Труба 3СВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст. 20	-001	1	5	2,832
8	152964A(20692)/352	Труба 3СВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст. 20	01-1174.3.1-023	1	5	2,832
9	743A(20894)/352740	Труба 3СВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст. 20	51-1081.1.1-043	2	5	2,832
10	250611A(4548)/1508	Труба 3СВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст. 20	P2-1041.2.1-015	3	5	2,832

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Временное сопротивление мин. НММ2	Относительное удлинение %	Предел текучести, НММ2	Средний диаметр	Заглуб	Гидравлическое давление, кгс/см2	Уд. вкл. ДЮБЭ	Уд. вкл. мех.ст., ДЮБЭ
1	353427A(25198)	19	23	44	12	18	2,3	3	4,3	21	5	60	41	500	27	425	-	-	-	-	-
2	153625A(25199)	17	24	46	13	18	2,3	3	4,3	21	5	60	41	489	27	380	-	-	-	-	-
3	152804A(22805)	18	23	45	9	30	4,3	3	5	20	5	20	29	500	27	430	-	-	-	-	-
4	352564A(19756)	17	20,5	42,3	13	21	2,4	3,2	5,2	25	7	40	29	483	27	373	-	-	-	-	-
5	152852A(19918)	20,2	19,3	40,4	11	21	2,7	2,7	3,9	22	6	48	31	510	27	410	-	-	-	-	-
6	152800A(18440)	18,9	20,7	40,9	17	21	2,7	2,7	3,9	22	6	48	31	494	28	380	-	-	-	-	-
7	152994A(20692)	19	26	48,1	16	26	3	4	5,4	19	7	31	45	510	29	370	-	-	-	-	-
8	352743A(20694)	21	25,1	44	14	16	2,3	3,2	5	21	7	53	45	500	29	365	-	-	-	-	-
9	250611A(4548)	19	18	42,2	14	16	2,3	3,4	5,4	19	7	45	36	540	28	385	-	-	-	-	-
10	150892A(4560)	19	19	42,4	14	20	2,3	2,4	4	18	8	34	34	530	30	370	-	-	-	-	-
11	350894A(4547)	20	24,2	44,4	8	18	3,8	3	4,7	18	6	32	27	530	31	385	-	-	-	-	-
12	250633A(4924)	21	20	45	13	17	3	3	4	17	5	27	42	483	32	360	-	-	-	-	-
13	352739A(20691)	19	22	44,5	15	21	3	4	5	18	7	42	42	490	31	355	-	-	-	-	-

Отпуска труб производится по теоретической массе

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям


При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 29 января 2026 г.

Подпись

Е. Ю. Воронина

ОТК
1





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00004033Т от 29.01.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Духана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	352564A(19756)/152852A(19918)	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	Ст 3сп	K2-1003.2.1-080	5	36	3,897
2	153600A(18440)	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	Ст 3сп	K2-1003.2.1-027	12	36	3,897
3	153626A(25199)	Труба профильная 50*50*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	Ст 3сп	K2-1450.2.1-033	3	132	3,414
4	153626A(25199)	Труба профильная 50*50*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	Ст 3сп	K2-1450.2.1-033	2	132	3,414
5	352472A(25198)/153626A(25199)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-88	Ст 3сп	K2-1451.2.1-015	5	140	3,612
6	153280A(22805)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-88	Ст 3сп	K2-1451.2.1-023	4	140	3,612
7	152964A(20692)/352743A(20694)	Труба ЗСВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	Ст 20	-001	1	5	2,832
8	152964A(20692)/352743A(20694)	Труба ЗСВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	Ст 20	01-1174.3.1-023	1	5	2,832
9	250611A(4548)/150682A(4560)/350694A(4547)/250663A(4924)	Труба ЗСВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	Ст 20	51-1081.1.1-043	2	5	2,832
10	352739A(20691)	Труба ЗСВ 325*6,0 12м	10705-80 / 10704-91	Ст 20	P2-1041.2.1-015	3	5	2,832

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Среднее сопротивление разрыву, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	Сплюснение	Загиб	Гидравл. давление, МПа	Уд. азак, Дл/см ²	Уд. азак, макс. ст., Дл/см ²
1	352472A(25198)	19	23	44	12	18	2,3	3	4,3	21	5	60		500	27	425	-	-	-	-	-
2	153626A(25199)	17	24	46	13	18	3	3	5	20	5	41		489	27	380	-	-	-	-	-
3	153280A(22805)	18	23	45	9	30	4,3	4,9	5,3	19	7	29		500	27	430	-	-	-	-	-
4	352564A(19756)	17	20,5	42,3	13	21	3	3	4	19	7	40		483	27	373	-	-	-	-	-
5	152852A(19118)	20,2	19,3	40,4	11	21	2,4	3,2	5,2	25	25	29		510	27	410	-	-	-	-	-
6	152600A(18440)	18,9	20,7	40,9	17	21	2,7	2,7	3,9	22	6	48		494	26	380	-	-	-	-	-
7	152964A(20692)	19	26	46,1	16	26	3	4	5,4	19	7	31		500	31	385	УД	-	-	-	-
8	352743A(20694)	19	22,2	45,4	13	27	3	3,2	5	21	7	53		510	29	370	УД	-	-	-	-
9	250611A(4548)	21	25,1	44	14	16	2,3	3,4	5,4	19	7	45		500	29	355	УД	-	-	-	-
10	150682A(4560)	19	18	42,2	14	16	2,3	3	4	15	5	36		540	28	395	УД	-	-	-	-
11	350694A(4547)	20	19	42,4	14	20	2,3	2,4	4	18	8	34		530	30	370	УД	-	-	-	-
12	250663A(4924)	21	20,4	44,4	8	18	3,8	3	4,7	18	8	32		530	31	385	УД	-	-	-	-
13	352739A(20691)	19	20	45	13	17	3	3	4	17	5	27		485	32	360	УД	-	-	-	-
14	352739A(20691)	19	22	44,5	15	21	3	4	5	18	7	42		480	31	355	УД	-	-	-	-

Отрубка труб производится по теоретической массе

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке

Дата выдачи: 29 января 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК
1

