



СЦ01

АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00491/21
срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 151

Отгружена 22.06.2022, № 60081817

дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 42,5

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,0230

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие
3 месяца), МПа 52,3

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 2,67

Нормальная плотность цементного теста, % 25,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) _____

Удельная эффективность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, 90±13

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта
при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение
60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории _____

Т.В.Загородникова