



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.ЦЦ01.В.00879/23
Срок действия
с 28.12.2023 по 27.12.2024



ООО "ТимлюйЦемент"

671205, Республика Бурятия,
Кабанский р-н,
п. Каменск, ул. Промышленная, 3
тел. (301-38) 78-0-18, 78-0-25,
факс (301-38) 78-2-22,
e-mail: timlucement@sibcem.ru

Паспорт качества № 5

Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий
(Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)

Номер партии	1203 0191
Дата отгрузки	15.06.2024
Номер вагона	63147730
Класс прочности	42,5
Нормальная густота	25,00
Признаки ложного схватывания	Нет
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут, МПа (среднее значение за предшествующие 3 мес)	
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %	3,8
Наименование и количество специальной и технологической добавки, кг/тн	0,0
Группа эффективности цемента при пропаривании	0,0
Вид и количество вспомогательного компонента, %	0,0
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	54,0 ± 4,0
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течении 60 суток с даты отгрузки	

Начальник

"Лаборатории и ОТК"



Милованцева Е. В.

Милованцева Е. В.