



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.01070/24
срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия № 34

Отгружено 06.08.2025 N 554 53 849
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %
0,012

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие
3 месяца, МПа 51,8

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 2,0

Нормальная плотность цементного теста, % 28,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) _____

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{\text{эф}}$, Бк/кг 63 ± 7

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и
хранения в течение 60* суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И.В. Загородникова Т.В. Загородникова