



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ

Портландцемент с глинежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01071/24
срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия № 33

Отгружено 06.03.2025 U29121522
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 32,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Минеральная добавка - (глинеж), % 10

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие
3 месяца), МПа 39,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 0,8

Нормальная густота цементного теста, % 80,0

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{\text{эфф}}$, Бк/кг 121±9

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и
хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В.Загородникова