



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955) 608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)



## ПАСПОРТ

### Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01070/24  
срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия № 6

Отгружено 21.01.2025г N 54733811  
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,020

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 59,8

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 2,9

Нормальная плотность цементного теста, % 29,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эф}$ , Бк/кг 63±7

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям  
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и  
хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И.В. Загородникова Т.В. Загородникова