



| № п.п. | № плавки | x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | x1000 | x1000 | x100 | сопротивле-<br>ние, Н/мм2 | удлинение,<br>% | текущие,<br>Н/мм2 | ние | Эквив | давление,<br>кгс/см2 |
|--------|----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----|-------|----------------------|
| 1      | 202817   | 17   | 18,8 | 46,7 | 12    | 22    | 2,5  | 2,8  | 3,9  |       | 6     | 35    |       |      | 435                       | 34              | 290               | -   | -     | -                    |
| 2      | 202814   | 18   | 18,9 | 47   | 8     | 29    | 2,6  | 2,2  | 2,9  |       | 4     | 32    |       |      | 463                       | 26              | 343               | -   | -     | -                    |
| 3      | 102077   | 5,5  | 7,6  | 39,4 | 11    | 19    | 1,8  | 2,1  | 2,5  |       | 5     | 33    |       |      | 359                       | 36              | 227               | -   | -     | -                    |
| 4      | 205405   | 6    | 10,3 | 42,6 | 9     | 22    | 2,6  | 2,6  | 4,3  | 11    | 5     | 43    |       |      | 375                       | 37              | 225               | -   | -     | -                    |
| 5      | 104885   | 6    | 9,1  | 41,3 | 12    | 24    | 2,1  | 2,5  | 4,5  |       | 6     | 43    |       |      | 360                       | 34              | 225               | -   | -     | -                    |
| 6      | 205404   | 5    | 10,8 | 39,6 | 9     | 18    | 1,8  | 2,5  | 4,3  | 11    | 5     | 4,9   |       |      | 344                       | 38              | 209               | -   | -     | -                    |
| 7      | 310227   | 5,5  | 9,5  | 39,1 | 11    | 14    | 1,6  | 2    | 2,7  |       | 4     | 38    |       |      | 350                       | 35              | 210               | -   | -     | -                    |
| 8      | 104033   | 17   | 18,7 | 45   | 9     | 20    | 2,2  | 2,1  | 4    |       | 7     | 38    |       |      | 470                       | 26              | 380               | -   | -     | -                    |
| 9      | 104032   | 19   | 19,3 | 46   | 11    | 22    | 2,5  | 2,3  | 3,8  |       | 8     | 39    |       |      | 492                       | 26              | 375               | -   | -     | -                    |
| 10     | 204782   | 18   | 20,5 | 42,2 | 5     | 10    | 1,1  | 1,5  | 2,9  |       | 6     | 25    |       |      | 479                       | 27              | 367               | -   | -     | -                    |
| 11     | 204732   | 18   | 19,3 | 45   | 13    | 21    | 3    | 2,6  | 3,7  |       | 7     | 33    |       |      | 485                       | 26              | 362               | -   | -     | -                    |
| 12     | 104221   | 16   | 17,5 | 47   | 14    | 16    | 1,3  | 2,8  | 3,9  |       | 6     | 24    |       |      | 465                       | 27              | 357               | -   | -     | -                    |
| 13     | 311147   | 5    | 10,2 | 42   | 12    | 8     | 1    | 1,5  | 4,8  |       | 9     | 38    |       |      | 365                       | 36              | 235               | -   | -     | -                    |
| 14     | 310140   | 7    | 10,1 | 41,1 | 15    | 15    | 2,1  | 3    | 5,1  |       | 4     | 36    |       |      | 343                       | 38              | 205               | -   | -     | -                    |
| 15     | 310569   | 5,2  | 7,1  | 37,2 | 13    | 15    | 1,8  | 2,5  | 3    |       | 5     | 30    |       |      | 333                       | 39              | 192               | -   | -     | -                    |
| 16     | 311146   | 6    | 10,5 | 40,8 | 21    | 15    | 1,8  | 2    | 4,3  |       | 6     | 41    |       |      | 358                       | 37              | 223               | -   | -     | -                    |

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической и физической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 7 июня 2021 г. Подпись: