

Наименование продукции Прокат листовой горячекатаный

Цех/стан отгрузки ЛПЦ4 / 2500

Вагон № 59713206

Номер заказа 190662-6112

Упаковка РУЛОНЫ

| № п/п | Поз. № | Код про-дукции | Плавка № | Партия № | Мерул в/в | Марка стали и категория | Група/Кл прочн | Кл точн тол/шир/дл | Размеры (мм) тол x шир * длина | Со рт | Група пов назн | Вид пов | Група повер | Вытяжка | Плюс к ост кром | Удар вязк после м.ст t=20 | Удар вязк КСЧ t=20 | Удар вязк КСЧ t=20 | НД | Форм раск | Масса (т) факт | | Колич лист/М | Вес листа П/М |
|-------|--------|----------------|----------|----------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------|----------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----|-----------|----------------|--------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нетто | брутто | | |
| 1 | 2 | 97112 | 570627 | 8650 | 0104 | Ст3сп-5 | | Б/ / | 4.000x1500 | 1 | | | | | НО | ТУ 14-1-3579-83; ГОСТ 19903-2015 | | | | | 15.880 | 15.890 | | |
| 2 | " | " | " | " | 0204 | " | | " | " | 1 | | | | | НО | " | | | " | | 16.100 | 16.110 | | |
| 3 | " | " | " | " | 0304 | " | | " | " | 1 | | | | | НО | " | | | " | | 16.080 | 16.090 | | |
| 4 | " | " | " | " | 0404 | " | | " | " | 1 | | | | | НО | " | | | " | | 16.300 | 16.310 | | |

64.360 64.400

Химический состав, %

| Плавка | Химический состав, % | | | | | | | | | | | | | | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | As | N | Партия | Предел прочн Н/мм2 | Предел текуч Н/мм2 | Относ удлиня 5 % | Изгиб | Удар вязк после м.ст t=20 Дж/см2 | Удар вязк КСЧ t=20 | Удар вязк КСЧ t=20 |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|----|---|---|------|-----|-----|------|----|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | X 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570627 | 16 | 20 | 49 | 6 | 10 | 9 | 9 | 18 | 5 | 10 | | | | | | | | | | 8650 | 430 | 300 | 36.0 | УЛ | 93 | 119 | 142 | | | | | |



Примечание: Без термообработки. ВУ-3. Радиационный контроль пройден. Свариваемость (св.).

Дата выдачи 10.02.20 00:28

Подпись

контролер в производстве черных металлов

Захарова Л.В.

36

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. Используйте QR-код (либо www.mtmk.ru) для проверки подлинности сертификата качества. Обратная связь на сайте www.mtmk.ru в разделе "Покупателям"

инженер первой категории

Филатова Е.П.