



АО «Первоуральский новотрубный завод»  
 Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 26-20-07.  
 При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата,  
 тел. (3439) 26-20-07 доб. 6-68-59, факс (3439) 26-20-07 доб. 6-53-23, E-mail: [Oleg.Chernyshev@chehrpurgroup.com](mailto:Oleg.Chernyshev@chehrpurgroup.com)

КОПИЯ ГЛК-1601-А  
 №0000000615/32

**ERL**

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 554041/08**

Выдан 24.03.2022 на трубы горячедеформированные

Распоряжение на отгрузку № 319

Получатель Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубсидель"™

Трубы изготовлены по заказу № 1107146 /22



Отгрузка произведена 23.03.2022

в вагоне № 61441044

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства			Технологические испытания				
		штук	метров*	кг**					Временное сопротивление, кгс/мм <sup>2</sup>	Предел текучести, кгс/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, %	Сплюсцивание	Раздача	Бортование	Загиб	
31326	57х4 НК 9000	80	822	4296.0	20	2R2322		52	52	30						
31327	57х4 НК 9000	90	942	4924.0	20	2R2322		52	52	30						
31328	57х4 НК 9000	138	1481	7742.0	20	2R2322		52	52	30						
31333	57х3.5 НК 9000	251	2526	11668.0	20	2R2323		52.5	52.5	29						
31335	57х3.5 НК 9000	188	1881	8688.0	20	2R2323		52.5	52.5	29						
31336	57х3.5 НК 9000	264	2629	12136.0	20	2R2323		52.5	52.5	29						
31338	57х3.5 НК 9000	178	1769	8166.0	20	2R2323		52.5	52.5	29						
<b>Итого</b>		1189	12050.000	57620.0												

\* - определяется расчетом  
 \*\* - определяется взвешиванием  
 Дата выдачи: 03.06.2022  
 ФИО Выдавшего: Пономарева М.Н.  
 Подпись:



№ партии	Номера плавков	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %														Обезуглероженный слой		Щершавость			
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	золот	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный мм.	внутренний мм.	наружная мм	внутренняя мм	
31326	2R23222	0.216	0.396	0.217	0.0067	0.0144	0.198	0.161	0.195	0.0112											
31327	2R23222	0.216	0.396	0.217	0.0067	0.0144	0.198	0.161	0.195	0.0112											
31328	2R23222	0.216	0.396	0.217	0.0067	0.0144	0.198	0.161	0.195	0.0112											
31333	2R23223	0.202	0.381	0.208	0.0056	0.0102	0.16	0.175	0.198	0.0104											
31335	2R23223	0.202	0.381	0.208	0.0056	0.0102	0.16	0.175	0.198	0.0104											
31336	2R23223	0.202	0.381	0.208	0.0056	0.0102	0.16	0.175	0.198	0.0104											
31338	2R23223	0.202	0.381	0.208	0.0056	0.0102	0.16	0.175	0.198	0.0104											

Гидродавление труб гарантируется. Расчетное гидродавление на трубы: 57х 4 - 20,9МПа, 57х 3.5 - P=18,2МПа.

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 19281-2014 для м/с 09Г2С, ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб зелёной краской

Отгрузка производится по фактической массе

Инспектор ЦТК: Шеленина М.Е.

*М.Е. Шеленина*

Контрагент: ООО ТК "УралСпецМет"

Инспектор ЦТК: Шеленина М.Е.

*М.Е. Шеленина*

ЦТК

Дата выдачи: 03.06.2022

ФИО выдавшего: Пономарева М.П.

Подпись:

*М.П. Пономарева*



Копия

№0000000615/32