



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955) 608-601  
mail: acgk@sibcem.ru  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)



## ПАСПОРТ

### Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CQ01.B.01227/25  
срок действия с 25.11.2025 по 24.11.2026

Партия № 10

Отгружена 03.01.2026 № 64351684  
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,020

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 50,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,3

Нормальная густота цементного теста, % 30,00

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 58±8

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Загородникова Т.В. Загородникова

