



СЦ01

АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00797/23
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 231

Отгружена 12.08.2024 № 55098149
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %
0,0825

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие
3 месяца), МПа 57,1

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,3

Нормальная плотность цементного теста, % 28,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет)

Удельная эффективность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, 15±4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта
при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение
60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В.Загородникова Т.В.Загородникова

