АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

СЦ01

ПАСПОРТ

Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/А-Г 32,5Б ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00490/21
срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 210

Отгружена 03.08.2022 № 29059912
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 32,5

Минеральная добавка (глиеж), % 15

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие 3 месяца), МПа 43,8

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,16

Нормальная густота цементного теста, % 26,50

Удельная эффективность естественных радионуклидов $А_{эфф}$, Бк/кг, 64±11

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В.Загородникова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АНГАРСКЦЕМЕНТ Ангарск • Иркутская область ОТК