



СЦ01

АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00490/21
срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 207

Отгружена 03.08.2022 55493084
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 32,5

Минеральная добавка (глиеж), % 16

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие
3 месяца), МПа 43,9

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,21

Нормальная густота цементного теста, % 25,25

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, 64±11

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта
при соблюдении правил его транспортирования и хранения
в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории М.З.Горюнов Т.В.Загородникова

