



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н  
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00797/23  
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 244

Отгружено 17.08.2024 № 63150882

дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,0225

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 51,0

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,4

Нормальная плотность цементного теста, % 24,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{\Sigma \text{нп}}$ , Бк/кг 15 ± 4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям  
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и  
хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И. Загородникова Т.В.Загородникова