



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2121500
Вид документа 3.1 (ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
54158779	932601	24.06.2021		21,4500703290 0020303096	2	3	33493		01		19	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длинь	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)	
								A	Б	С	D					
1	30	ГОСТ 5781-82	413349	25Г2С	A-III	Арматура 10		10			12000	МД	1	19	67.340	
														Итого:	19	67.340
														Вес брутто:		67.530

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость		Хол. изг.	Стат. показатели				
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	δ ₅	Ψ	Тем п	мех. стар.		G _B	G _T			
			N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Сэ	Н/мм2	%	%	%	°C	Дж/см2	S		So	S	So		
			Slit														S/X		So/X	S/X	So/X		
1	413349		0.26	0.68	1.24	0.023	0.028	0.04	0.02	0.05	440.0	620.0	32.0			УД	28.1	15.5	14.3	8.2			
																0.04	0.03	0.03	0.02				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № ГЛ.РЦ.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным условиям. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М.Н., Ст. контролер УК
24.06.2021 20:56:14
AC9CBE4C-BD15-48EE-B221-9936824F1DAB

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно