

Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский металлпрокатный завод»  
 453120, РФ, РБ, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 10А  
 Телефон: 8 (3473) 33-68-68  
 Паспорт качества № 3 618

Грузополучатель: ООО "Торговый дом МПК"

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные профильные ГОСТ 8645-68

| N п/п | N рулон | N пачки | Технические требования | Размер профиля | Размер трубы (мм) |       | Количество шт | Метраж (п/м) | Марка стали | N партии | N плавки | Теоретическая масса | Дата изготовления |
|-------|---------|---------|------------------------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
|       |         |         |                        |                | Стежка            | Длина |               |              |             |          |          |                     |                   |
| 1     | 0112    | 1       | ГОСТ 8645-68           | 60x40          | 2,0               | 6 000 | 96            | 576          | Ст2пс-5     | 1678     | 119316   | 1,705               | 15.09.2021        |
| 2     | 0112    | 2       | ГОСТ 8645-68           | 60x40          | 2,0               | 6 000 | 96            | 576          | Ст2пс-5     | 1678     | 119316   | 1,705               | 15.09.2021        |
| 3     | 0112    | 3       | ГОСТ 8645-68           | 60x40          | 2,0               | 6 000 | 96            | 576          | Ст2пс-5     | 1678     | 119316   | 1,705               | 15.09.2021        |
| 4     | 0112    | 4       | ГОСТ 8645-68           | 60x40          | 2,0               | 6 000 | 28            | 168          | Ст2пс-5     | 1678     | 119316   | 0,497               | 15.09.2021        |
|       |         |         |                        |                |                   |       |               |              |             |          |          | 1 896               | 5,612             |


Химический состав (%)

| Плавка | C x100 | Si x100 | Mn x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | As x10000 | N x1000 | Al x1000 | Partiya | Предел прочности Нмм2 | Относ. удлинение % | Изм/уд. |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------------------|--------------------|---------|
| 119316 | 15     | 13      | 46      | 12      | 16      | 5       | 3       | 8       | 4         | 5       |          | 405     | 395                   | 32                 |         |

Отгрузка производится по теоретической массе

Отдел контроля качества продукции

Ишкильдін Р.С.



ИИ 0865