ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7621705

Грузоотправитель:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов"

Станция назначения: НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН.

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

Номер вагона	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Переадрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
055138168	851207	24.10.2021		21, 4500720804	4				01		9	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм А	Б	С	D	Тип длины	СОРТ	Кол. мест	Вес (тн)
01	010	19281-2014	212992	09Г2С	345-15	КРУГ	В1	20.00		6000		М/Д	1	2	6.320
02	010	19281-2014	411620	09Г2С	345-15	КРУГ	В1	20.00		6000		М/Д	1	1	2.400
03	020	19281-2014	410681	09Г2С	345-15	КРУГ	В1	24.00		6000		М/Д	1	1	2.500
04	020	19281-2014	511444	09Г2С	345-15	КРУГ	В1	24.00		6000		М/Д	1	2	6.690
05	070	1050-2013	413053	45	2ГП	КРУГ	В1	30.00		6000		М/Д	1	3	9.720

Итого: 9 27.630
Вес брутто: 27.828

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 04; Кривизна проката для класса IV - 05; Кривизна проката для класса II - 01,02,03,04; Предельные отклонения по длине проката группа БД - 01,02,03,04,05; Группа качества поверхности 2ГП - 01,02,03,04; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 01,02,03,04,05; 2ГП - 05; 345-15 - 01,02,03; Свойства соответствуют ГОСТ 1050-2013 ПО П.9.20 - 05; Способ выплавки: кислородно-конверторный - 05; Наличие внепечной обработки: с внепеч обработкой-ВОС - 05

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Механич. свойства (в т.ч MI) $\sigma_т$ Н/мм2	$\sigma_в$ Н/мм2	δ_5 %	ψ %	Ударная вязкость Темп °С	мех. стар. Дж/см2		Твердость (ТВ1) НВ	Технол.испытан хол. изг.	осадка хол.	осадка гор.	Мак. стр. Мик. стр.
			As	N2	Al	Ti	W	V	Mo	Cэ												
01	212992	1	0.10	0.76	1.34	0.026	0.018	0.02	0.04	0.08	370.0	495.0	35.0		-70	91.0	144.0		УД			
			0.005	0.007	0.030	0.010		0.007		0.38												
02	411620	5	0.10	0.57	1.41	0.015	0.015	0.03	0.02	0.06	355.0	490.0	36.0		-70	345.0	312.0		УД			
			0.004	0.008	0.039	0.002		0.002		0.38												
03	410681	8	0.09	0.66	1.43	0.016	0.022	0.04	0.03	0.05	405.0	520.0	33.0		-70	75.0	321.0		УД			
			0.005	0.007	0.037	0.001		0.036		0.35												
04	511444		0.09	0.66	1.46	0.016	0.014	0.02	0.03	0.04	395.0	520.0	31.0		-70	342.0	326.0		УД			
			0.003	0.009	0.042	0.001		0.036		0.35												
05	413053	1	0.43	0.25	0.65	0.017	0.021	0.04	0.03	0.05	410.0	640.0	26.0	47.0				207.0				ГОДН
			0.003	0.007	0.035																	

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Для товаро-сопроводительных документов ОТК по договору поставки ОАО «НМЗ»
Код ОТК:

Начальник ОТК Колкова В.А.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> производить на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов" ОГРН 1067154018698 г. Новосибирск