



АО "Первоуральский новотрубный завод"

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 26-20-07.

При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата (число с дробью), тел. (3439) 26-20-07 доб. 6-68-59, факс (3439) 26-20-07 доб. 6-53-23, E-mail: Olga.Chernysheva@chelpipegroup.com

УТК-1601-А

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 129360/14

Выдан 08.12.2022 на трубы холоднодеформированные

Распоряжение на отгрузку № 100

Получатель Индивидуальный предприниматель Домашевский Андрей Игоревич, 664053 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСК а/я 35

Трубы изготовлены по заказу № 1807468 /22

Отгрузка произведена 08.12.2022 в вагоне № 53809299

Трубы соответствуют ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	Состояние	Механические свойства				Технологические испытания					
		штук	метров	кг				Временное сопротивление, кгс/мм ²	Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение, %	Сплюсчивание	Раздача	Бортование	Загиб			
Г1647	14x 2 НД	27	177	105.0	20	224648	т/о	48		32							
								49		31.5							
Г2087	14x 2 НД	48	300	180.0	20	2R8218	т/о	49		31.5							
								49		31.5							
Г2198	20x 2.5 НД	66	403	435.0	20	24720	т/о	51		32.5							
								51.5		32							
Г2252	20x 3 НД	50	210	260.0	20	24218	т/о	51		32.5							
								51		32.5							
Г2255	20x 3 НД	101	557	700.0	20	24208	т/о	51		32.5							
								51		32.5							
Г2308	20x 3 НД	116	541	680.0	20	24208	т/о	50		33							
								51		32.5							
Г2568	20x 3 НД	21	107	135.0	20	51900	т/о	51		32.5							
								51		32.5							
	Итого	429	2295.000	2495.0													

Примечание: НД - немерная длина, МР - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей



№ партии	Номера плавок	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %															Обезуглероженный слой		Шероховатость			
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	азот	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный мм.	внутренний мм.	наружная мкм	внутренняя мкм		
Г1647	224648	0.18	0.50	0.28	0.007	0.011	0.12	0.14	0.22	0.009						0.010						
Г2087	2R8218	0.202	0.369	0.238	0.0057	0.0227	0.162	0.148	0.195	0.0112						0.0066						
Г2198	24720	0.18	0.38	0.21	0.0025	0.0035	0.077	0.09	0.22	0.006						0.0045						
Г2252	24218	0.18	0.45	0.23	0.0072	0.0045	0.106	0.13	0.15	0.0063						0.0047						
Г2255	24208	0.19	0.44	0.23	0.0014	0.0045	0.081	0.105	0.20	0.0075						0.0053						
Г2308	24208	0.19	0.44	0.23	0.0014	0.0045	0.081	0.105	0.20	0.0075						0.0053						
Г2568	51900	0.20	0.41	0.20	0.004	0.009	0.09	0.12	0.20	0.008						0.010						

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Трубы упакованы в полипропиленовое полотно

Отгрузка производится по фактической массе



Инспектор ЦТК: Хабилова Е.М.

Контролер ЦТК: Хабилова Е.М.



Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код BFDE80B5

