



АО «Первоуральский новотрубный завод»

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.

При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernysheva@chelepipe.ru

УТК-1601-А



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 048288/01

Выдан 29.11.2018 на трубы горячедеформированные **Распоряжение на отгрузку № 821**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ", 630088, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.

Получатель **НОВОСИБИРСК, ул. ПЕТУХОВА, 19/1**

Трубы изготовлены по заказу № 1109008 /18

Отгрузка произведена 29.11.2018

в вагоне № 62986534

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партий	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства				Технологические испытания				
		штук	метров*	кг**					Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение%	Временное сопротивление, кгс/мм ²	Сплюсывание	Раздача	Бортование	Загиб		
11M117	89 x 8 НК 6000	35	309.8	4950.0	20	826852			50	27							
11M221	127 x 5 НД	36	330	4960.0	20	815796			50	27							
11M263	102 x 6 НК 6000	42	337.9	4800.0	20	8113			49	30							
									49	30							
									50	29							
Итого		113	977.700	14710.0	* - определяется расчетом			** - определяется взвешиванием									

Примечание: НД - нормальная длина, МР - мерная длина, МВ - мерная длина, НК - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей



Номер партии	Номера плавок	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в %													Шероховатость																			
		Обезуглерожженный слой		химический анализ в %										шероховатость																				
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	молибден	ванадий	титан	медь	алюминий	ниобий	мышьяк	азот	наружный мм.	внутренний мм.	наружная МКМ	внутренняя МКМ														
	826852	0.218	0.437	0.24	0.020	0.012	0.011	0.047							0.012						0.0051													
	815796	0.187	0.428	0.24	0.013	0.014	0.023	0.051							0.008																			
	8113	0.19	0.47	0.20	0.010	0.009	0.13	0.11							0.21																			

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013

Маркировка труб _____

Трубы _____ отгружены без обрезки концов,

Отходы на обрезь в общей метраж и тоннаж не включены и составляют _____



Инспектор ЦТК

Контролер ЦТК



Удостоверение на качество труб
повагонная спецификация № 820,821

за трубы для нескольких грузополучателей нетранзитных норм, отгруженные в одном аккумулялированном вагоне

62986534, гр.75,00, год
2018

Назначение ЗАП-СИБ ЖД
ЧЕМСКОЙ

Получатель и его адрес ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ"
630088 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСК ул. ПЕТУХОВА, 19/1 ж/д код: 4490

Погрузка произв. 29.11.2018 на складе 01

№ пп	№ заказов / № пакетов	Наименование грузополучателя	Размеры труб		Марка стали / НД	Количество				
			Размеры	Длина		штук	метры	вес Нетто	упаков	мест
1	1109008 /18 п.14 2465	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ"	159х 4.5	9000	20 ГОСТ 8732-78В	15	111,40	1910,00	пакет	1
2	п.14 2463		159х 4.5	9000	20 ГОСТ 8732-78В	20	150,50	2580,00	пакет	1
3	п.8 1263		102х 6	9000	20 ГОСТ 8732-78В	42	337,90	4800,00	пакет	1
4	п.14 2464		159х 4.5	9000	20 ГОСТ 8732-78В	20	148,70	2550,00	пакет	1
5	п.12 1131		127х 5	9200	20 ГОСТ 8732-78В	36	330,00	4960,00	пакет	1
6	п.7 580		89х 8	9000	20 ГОСТ 8732-78В	35	309,80	4950,00	пакет	1
Итого:						168	1353,30	21750,00		6

Итого: Пакетов - 6

Решеток - 0

Ящиков - 0

Другие - 0

Брутто - 0

схема 11, пакеты увязаны проволокой в 3 местах в 2 нити, догруз из цеха №8

Отгрузку произвёл:

Семенюк В.Н