

ООО «Ачинский Цемент»

662153, Красноярский край, Городской округ г.Ачинск, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, кв-л 12-й, стр. 1
тел. 8 39151 69401, тел/факс 79990, e-mail: infocement@acpl.ru



СЦ01

сертификат № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00808/23
срок действия с 06.12.2023 по 05.12.2024

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015


Документ о качестве № 5121 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Партия №	298	
Дата отгрузки	23 июля 2024 г.	
Класс прочности		42,5Н
Нормальная плотность цементного теста, %		27,80
Сроки схватывания, мин		
начало схватывания	230	конец схватывания 290
Группа эффективности при пропаривании		1
Активность за предшествующие 3 месяца, МПа		53,8
Коэффициент вариации активности за 3 месяца, %		1,6
Добавка минеральная, %		0
Добавка специальная (интенсификатор помола InCem E1000), %		0,01
Признаки ложного схватывания (нет, есть)		нет
Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг		53+-10

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения на момент поставки, но не более 60 суток с даты отгрузки

№ вагонов 63997811

Начальник лаборатории и ОТК


Начальник лаборатории
и ОТК

Трифонов О.Н.