

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00013603Т от 02.03.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Духача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-346	14	144	864	1,538
2	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	1	144	864	1,538
3	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	2	144	864	1,538
4	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	3	144	864	1,538
5	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	4	144	864	1,538
6	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	6	144	864	1,538
7	120069/120059	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-348	9	144	864	1,538
8	120059	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-348	10	144	864	1,538
9	120059	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-348	11	144	864	1,538
10	313858	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	7	144	864	1,538
11	120059	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	5	144	864	1,538
12	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	7	144	864	1,538
13	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	8	144	864	1,538
14	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	9	144	864	1,538
15	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	10	144	864	1,538
16	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	11	144	864	1,538
17	320013/114113	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	12	144	864	1,538
18	114113	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	13	144	864	1,538
19	114113	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-349	14	144	864	1,538
20	320013	Труба проф. 40*40*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-347	14	144	864	1,538

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сэкв. х100	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсцованне	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	313858	6,2	8,8	41,8	15	20	2,9	2,6	4,6	13	6	37			354	36	221	-	-	-
2	120069	6	11,3	41,9	16	14	1,4	2,1	4	19	3	45			359	36	227	-	-	-

3	120059	6	8,6	51,5	3	19	1,4	2	3,6	7	35	364	35	234	-	-	-
4	320013	5	12,9	42,1	12	20	2,7	2,5	4,1	4	56	359	36	227	-	-	-
5	114113	5,4	10,1	36,4	20	9	2,1	2,7	5	4	34	334	39	197	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
 Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.
 Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
 Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
 При обращении по вопросам качества и количества продукции производства просим ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.



Дата выдачи: 2 марта 2022 г. Подпись:

[Handwritten signature]
ОТК
1