



СЦ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00813/23  
Срок действия  
с 06.12.2023 по 05.12.2024



24 с-с

**ООО «Красноярский цемент»**

660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1

Тел. (391) 205-29-89, по вопросам качества: (391) 205-29-14

e-mail.krascem@sibcem.ru

[www.sibcem.ru](http://www.sibcem.ru)**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020**

|                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Номер партии                                                                                                                                                | 211        |
| 2. Дата отгрузки                                                                                                                                               | 24.09.2024 |
| 3. Номер вагона                                                                                                                                                | 55324883   |
| 4. Количество МКР в вагоне, шт                                                                                                                                 | 69         |
| 5. Вес нетто одного МКР, кг                                                                                                                                    | 1000       |
| 6. Класс прочности цемента                                                                                                                                     | 42,5       |
| 7. Вспомогательный компонент (известняк), %                                                                                                                    | 4,1        |
| 8. Технологическая добавка (интенсификатор помола «InCem E 900» на основе триэтанолamina), % (сухое состояние)                                                 | 0,008      |
| 9. Нормальная густота цементного теста, %                                                                                                                      | 28,40      |
| 10. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг                                                                                 | 43±7       |
| 11. Ложное схватывание                                                                                                                                         | да нет     |
| 12. Группа эффективности цемента при пропаривании                                                                                                              | I          |
| 13. Активность (прочность на сжатие в возрасте 28сут) цемента за предшествующие 3 месяца, МПа                                                                  | 53,4       |
| 14. Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %                                                                                              | 3,8        |
| Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки. |            |

Начальник ОТК

При наличии исправлений паспорт недействителен