

№ п.п.	№ плавки	x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x1000	x100	сопротивле- ние, Н/мм2	удлинение, %	текущие, Н/мм2	ние	Эквив	давление, кгс/см2
1	202817	17	18,8	46,7	12	22	2,5	2,8	3,9		6	35			435	34	290	-	-	-
2	202814	18	18,9	47	8	29	2,6	2,2	2,9		4	32			463	26	343	-	-	-
3	102077	5,5	7,6	39,4	11	19	1,8	2,1	2,5		5	33			359	36	227	-	-	-
4	205405	6	10,3	42,6	9	22	2,6	2,6	4,3	11	5	43			375	37	225	-	-	-
5	104885	6	9,1	41,3	12	24	2,1	2,5	4,5		6	43			360	34	225	-	-	-
6	205404	5	10,8	39,6	9	18	1,8	2,5	4,3	11	5	4,9			344	38	209	-	-	-
7	310227	5,5	9,5	39,1	11	14	1,6	2	2,7		4	38			350	35	210	-	-	-
8	104033	17	18,7	45	9	20	2,2	2,1	4		7	38			470	26	380	-	-	-
9	104032	19	19,3	46	11	22	2,5	2,3	3,8		8	39			492	26	375	-	-	-
10	204782	18	20,5	42,2	5	10	1,1	1,5	2,9		6	25			479	27	367	-	-	-
11	204732	18	19,3	45	13	21	3	2,6	3,7		7	33			485	26	362	-	-	-
12	104221	16	17,5	47	14	16	1,3	2,8	3,9		6	24			465	27	357	-	-	-
13	311147	5	10,2	42	12	8	1	1,5	4,8		9	38			365	36	235	-	-	-
14	310140	7	10,1	41,1	15	15	2,1	3	5,1		4	36			343	38	205	-	-	-
15	310569	5,2	7,1	37,2	13	15	1,8	2,5	3		5	30			333	39	192	-	-	-
16	311146	6	10,5	40,8	21	15	1,8	2	4,3		6	41			358	37	223	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической и физической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 7 июня 2021 г. Подпись: