ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

355
36744

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2307463

Вид документа 3.1 (ст.450)

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "А ГРУПП"(Код:9350)

Станция назначения: НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН.

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
56662893	851207	04.03.2023		23, 4700014029 0020602801	1	1	33498		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	СОРТ	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
2	20	ГОСТ 27772-2021	430754	С355	13-1ГП	Уголок 75х8	А	75	8	12000	М/Д	1		1	5.710
2	20	ГОСТ 19281-2014	430754	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 75х8	А	75	8	12000	М/Д	1		1	5.710

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 2; Образец типа KCU (ГОСТ 19281) - 2; ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV (ГОСТ 27772-2021) - 2; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов) C / N	Si / Al	Mn / Ti	S / W	P / V	Cr / Mo	Ni / Nb	Cu / Сэ	As	Механич. свойства $\sigma_т$	$\sigma_в$	δ_5	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °С		мех. стар. (+20°С)	Твердость HB	Технол.испытан хол. изг.	осадка хол.	осадка гор.	Мак. стр. Мик. стр.
												Н/мм2		%	%								
2	430754		0.10	0.68	1.51	0.009	0.018	0.04	0.02	0.03	0.004	415.0	530.0	37.0		-40	227.0	281.0		УД			
			0.007	0.029	0.004		0.006		0.001	0.40													
												405.0	520.0	31.0		-40	158.0	285.0		УД			
																-40	148.0	281.0					
																-40	188.0	267.0					
	430754		0.10	0.68	1.51	0.009	0.018	0.04	0.02	0.03	0.004	415.0	530.0	37.0		-70	168.0	281.0		УД			
			0.007	0.029	0.004		0.006		0.001	0.40													
												405.0	520.0	31.0		-70	194.0	285.0		УД			
																-70	210.0	281.0					
																-70	189.0	267.0					

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com раздел Претензионная работа.

ООО "А ГРУПП" КПП 540443001 ОГРН 1087746... Для документов г. Новосибирск

Страна происхождения: РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК